MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP58098935

Publication date:

1983-06-13

Inventor(s):

HIGUCHI KOUHEI

Applicant(s)::

NIPPON DENKI KK

Requested Patent:

□ JP58098935

Application Number: JP19810197851 19811209

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/316; H01L21/26

EC Classification:

Equivalents:

JP1740672C, JP4027692B

Abstract

PURPOSE:To prevent the production of a defect due to the stress of a substrate by forming grooves on a substrate, accumulating an SiO2 film on the entire surface of the substrate and annealing only the film on the grooves, thereby reducing the area required to isolate the element. CONSTITUTION: An Si substrate 21 is sputter etched, thereby forming grooves 22 of approx. 1mum in depth. Then, a resist is removed, and a thermally oxidized film 23 is formed on the surface. Subsequently, an SiO2 film 24 accumulated by a CVD method on the overall surface of the substrate 21. Then, only the film 24 on the grooves 22 is emitted by an electron beam, and is heat treated. Thereafter, the film 24 is etched with buffered fluoric acid solution. Since the etching rates of the not annealed CVD SiO2 film and the annealed film 24 are approx. 5:1 at this time, the oxidized film on the part to become an active region on the substrate is early removed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

Reference 3

(9) 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58-98935

50Int. Cl.3 H 01 L 21/316 21/26

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F

砂公開 昭和58年(1983)6月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

知半導体装置の製造方法

20特

昭56—197851

22出

昭56(1981)12月9日

樋口行平 70発 明

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

仍出

願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

1. 発明の名称 半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

半導体基板に溝を形成する工程と、前配半導体 基板の全表面にCVD法でシリコン酸化膜を堆積 する工程と、前記辨上に推積したシリコン酸化膜 のみを電子ヒームあるいはレーザーヒーム等で照 射してアニールする工程とを含むことを特徴とす る半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置の製造方法に関し、特に酸 化物を用いる素子分離層の形成方法に関する。

従来、集積回路等に於ける紫子分離の方法とし て所削 LUCUS 構造と呼ばれる酸化膜による素子 分離が広く用いられている。

第1図(a)~(c)は従来のLUCUS 構造の紫子分離

層の形成方法を説明するための工程断面図である。

まず、第1図(a)に示すように、シリコン基板11 **にシリコン酸化膜12を形成し、その上にシリコ** ン窓化膜1 3 を約1000Å の厚さにじVD法で形 成し、写真食刻法により選択除去する。シリコン 窓化膜13で覆われた部分がトランジスタの能動 領域となる部分である。

次化、第1図(b)に示すように、シリコン盆化膜 13を耐酸化マスクにして熱酸化し、厚さ約14m の厚い酸化膜15を形成する。との無敏化でシリ コン盤化膜13の表面にシリコン酸化原14が形 成される。厚い酸化膜15が素子分離層となる。

次に、第1図(c)に示すように、酸化膜14を弗 酸で除去する。とのとき酸化膜15の表面も削り 取られる。次に、熱リン酸でシリコン盆化膜14 を除去する。

とのように、LUCUS 構造の素子分離層は比較 的簡単な工程で形成される利点があるが、能動領 域の部分と素子分解用酸化膜の部分で段差ができ るとと及び第1図(c)の16で示したパーメピーク

(鳥のくちばし)と呼ばれる酸化膜の能動領域へのしみ出しの結果素子寸法を小さくした時に、散計寸法より能動領域が狭くなったりする欠点がある。また、シリコン盆化膜13とシリコン基板11の熱応力の違い等でシリコン基板11に欠陥を生じたりすることがあるという欠点もある。

本発明は上記欠点を除去し、 業子分離に要する 面積の縮小を計り、かつシリコン基板に応力が付 加されたことによる欠陥の発生を防いだ半導体装 値の製造方法を提供するものである。

本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板 に構を形成する工程と、前記半導体基板の全表面 に C V D 法でシリコン酸化膜を堆積する工程と、 前記簿上に堆積したシリコン酸化膜のみを電子ビ ームあるいはレーザービーム等で照射してアニー ルする工程とを含んで構成される。

次に、本発明を実施例により説明する。

第2凶(a)~(c)は本発明の一実施例を説明するための工程断面図である。

まず、第2図(a)に示すように、シリコン基板21

の能動領域と 部分の表面をフォトレジストで優い、 CF4 ガス中でシリコン基板 2 1 をスパッタエッチし、約 1 μm 深さの神 2 2 を形成する。 次にフォトレジストを除去し、表面に厚さ数 100Åの熱酸化膜 2 3 を形成する。 とれは、スパッタエッチされたシリコン表面の損傷を除去するためである。

次に、第2図(b)に示すように、シリコン基板21 の全表面にCVD法でシリコン酸化膜24を約1.2 μm の厚さに堆積する。そして、電子ビームで得22の上のシリコン酸化線のみを照射して熱処理する。本実施例の場合、加速電圧20KVビーム径25μmビーム電流40μAでCW走査を行なった。なお、本実施例の場合の辨ધは3μmである。この結果、能動領域上のシリコン酸化線はアニールされず、溝22の上のシリコン酸化線のみがアニールされることになる。

次に、第2図にに示すように、パッファド弗像 液により酸化膜24をエッチングする。との時、 アニールされていないCVDシリコン酸化膜とア ニールされた部分のシリコン酸化線のエッチング

レートはそれぞれ 4000Å /分及び 800Å/分と なり、約5:1の比があり、シリコン基板上の能 動領域となる部分の上の酸化膜は早く除去されて しまう。この結果、構22の上に素子分離層とし てのシリコン酸化膜25 が形成される。本実施例 の場合、3分間パッファド弗散液に及すことによ り、第2図(c)に示すよりに平坦な構造が得られた。

上記実施例では C V D 酸化膜 2 4 の局所アニールに電子ビームを用いたが、炭酸ガスレーザーを用いてもよい。炭酸ガスレーザーの場合、破長が10.6 mm と長く S i U。に対する吸収係数が 500 cm⁻¹ から1000cm⁻¹ と十分大きく、電子ビームの場合と同様な効果が待られる。

以上詳細に説明したように、本発明によれば、 飲化感の能動領域へのしみ込みがなく、従つて素 子分離に要する面積を縮小でき、シリコン鼠化膜 による基板への応力の付加がなく、基板に欠陥が 発生するのを防いだ半導体装置の製造方法が得ら れるのでその効果は大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(c)は従来のLUCUS 構造の紫子分離 層の形成方法を説明するための工程断面図、第2 図(a)~(c)は本発明の一実施例を説明するための工 程断面図である。

11……シリコン基板、12……シリコン酸化 膜、13……シリコン窒化膜、14・15 ……シリ コン酸化膜、16……パーズピーク、21……シ リコン基板、22……帯、23……熱酸化膜、24 ,25……CVDシリコン酸化膜。

代理人 弁理士 内原











